



PREHĽAD ŠPECIFICKÝCH  
VLASTNOSTÍ VÝROBKU  
A NÁVOD NA POUŽITIE

## IA 303-015 VYSOKOPEVNOSTNÉ SPOJOVANIE VÁLCOVÝCH DIELOV

IA 303-015 je jednozložkové anaerobné lepidlo strednej viskozity. Zabezpečuje zvlášť vysoko pevnostné spojenie súvňých a lisovaných valcových častí tam, kde sa vyžaduje vysoká spoľahlivosť.

IA 303-015 rýchlo a spoľahlivo vytvrdzuje na väčšine kovových povrchov a utesňuje pred väčšinou priemyselných kvapalín. Vytvrdenie môžeme urýchliť použitím aktivátora IA 801 a IA 803.

Vysoko pevnostné lepidlo IA 303-015 tesnia pred prepúšťaním a zabraňujú korózii. Odolávajú únave materiálu.

### **CHEMICKÉ ZLOŽENIE:**

IA 303-015 je založené na di-metakrylátovej živici.

### **OBECNÁ (všeobecná) CHARAKTERISTIKA:**

Farba:	zelená
Korozivita:	žiadna
Bod vznietenia:	>100° C
Maximálna spára:	do 0.15 mm
Skladovateľnosť:	12 mesiacov (skladovať medzi 0° C a +5° C)
Špecifická váha:	1.15 g/cm <sup>3</sup>
Toxicita:	žiadna
Viskozita:	500 mPas @20° C
Teplotný rozsah:	-50° C až + 150° C

### **CHARAKTERISTIKA PREVEDENIA:**

Pevnosť typickej hodnoty

V zlome 20-32 N/mm<sup>2</sup>

V ťahu na strih 25-30 N.m<sup>2</sup> podľa DIN 54452

\*Testované na M10 maticiach a skrutkách z mäkkej ocele.

## **POUŽITIE:**

IA 303-015 je určený k vysoko pevnostným zaisteniam valcových dielov, ako napr.: ložiská, panvové ložiská, obežné kolá, ozubené kolá, remenice (kotúče), objímky, perá, hriadele, rotory, trubky (hadice), atď.

**Uvedené hodnoty sú priemerné a nepredstavujú špecifikáciu.**

## **ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ**

Zabráňte tvorbe plynov a pár v zápalných alebo výbušných koncentráciách. Používajte len miestnostiach, kde nie otvorený oheň. Pri použití nejedzte, nepite, nefajčite. Po použití si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom. Chráňte nádobku pred pôsobením priameho slnečného žiarenia.

Zabráňte kontaktu s očami, používajte ochranné rukavice, okuliare a masku s filtrom proti organickým parám.

Pred použitím si prečítajte Kartu bezpečnostných údajov.

## **UPOZORNENIE**

Predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím tohto produktu. Pozorne si prečítajte tento technický list a dbajte na dodržanie všetkých odporúčaní a návrhov. Nepoužívajte po uplynutí skladovacej doby. Povinnosťou zákazníka je, aby sa uistil, či vybratý produkt vyhovuje účelu a podmienkam, pre ktoré ho chce použiť.



Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky

Slovenská republika

Telefón: 034/ 7722917

Fax: 034/772 3438

E –mail: slovcem@slovcem.sk